



**ข้อแนะนำในการใช้อัลลอยทอง # 796 (9-18K PINK / 20-22K REDDISH YELLOW)**

ขอขอบคุณสำหรับการเลือกใช้ “ยูไนเต็ด อัลลอย”

เราแนะนำให้ผสมอัลลอยและทองบริสุทธิ์ให้เข้ากันดีก่อนเพื่อนำไปหล่อ

- |  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| 1) อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อผสม (Melt Temperature for Alloying) | 9-18K    | 1,060 - 1,070°C |
|  | 20 - 22K | 1,080 - 1,100°C |
| 2) อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อหล่อ (Melt Temperature for Casting) | 9-18K    | 1,010 - 1,020°C |
|  | 20 - 22K | 1,090 - 1,120°C |

**3) อุณหภูมิปูน (Flask Temperature)**

ประเภทของงาน (KARAT)	น้ำหนักชิ้นงาน (WEIGHT)	หล่อเหวี่ยง (CENTRIFUGAL CAST)	หล่อดูด (VACUUM CAST)
9-18K	เบา (Light)	524 - 538°C (975 - 1,000°F)	621 - 677°C (1,150 - 1,250°F)
	กลาง (Medium)	482 - 510°C (900 - 950°F)	566 - 593°C (1,050 - 1,100°F)
	หนัก (Heavy)	455 - 482°C (850 - 900°F)	482 - 538°C (900 - 1,000°F)
20K - 22K	เบา (Light)	593°C (1,100°F)	705 - 732°C (1,300 - 1,350°F)
	กลาง (Medium)	566°C (1,050°F)	677 - 705°C (1,250 - 1,300°F)
	หนัก (Heavy)	538°C (1,000°F)	621 - 649°C (1,150 - 1,200°F)

- 4) การล้างปูน (Quench Time) 18K ต้องพักเบ้าปูนไว้ 3 - 5 นาที ก่อนลงจุ่มล้างน้ำ (After casting, wait 3 - 5 minutes before quenching flask)  
 9-14K, 20K - 22K ต้องพักเบ้าปูนไว้ 15 - 20 นาที ก่อนลงจุ่มล้างน้ำ (After casting, wait 15 - 20 minutes before quenching flask)
- 5) การใช้ทองเก่า (Reused) แนะนำให้ใช้ - ทองและอัลลอยใหม่ (New alloy and fine gold) 50%  
 - ทองเก่า (Old gold) 50%
- 6) ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) : 9K - 11.39, 10K - 11.71, 14K - 13.20, 18K - 15.11, 20K - 16.29, 22K - 17.67
- 7) หมายเหตุ : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของเครื่องหลอมละลาย

ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว :

บริษัท ยูไนเต็ด พีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 427/15-16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
 โทร : 02-4400643, 02-4400673, 081-6948866, 081-7517384 โทรและแฟกซ์ : 02-8622344 E-mail : sales@unitedpmthailand.com