



ยูไนเต็ด อัดลอย # SY-170

มั่นใจคุณภาพ มั่นใจบริการ มั่นใจ “ยูไนเต็ด อัดลอย”

ยูไนเต็ด อัดลอย เป็นอัดลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างไปจากอัดลอยอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการมีส่วนประกอบของสารไดออกไซด์ซีเซอร์ และ เกรนรีไฟน์เนอร์ แล้ว โลหะที่ใช้เป็นส่วนผสมในอัดลอย จะมีความบริสุทธิ์สูงสุด ประกอบด้วยความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพ ทำให้ ยูไนเต็ด อัดลอย สามารถลดปัญหาในการผลิต และ ให้คุณภาพของชิ้นงานที่เหนือกว่า

ยูไนเต็ด อัดลอย # SY-170 เป็นเงินสีเหลืองผสมสำเร็จ เพื่อใช้สำหรับงานหล่อ (Casting) สำหรับการผลิตเครื่องประดับเงินสีเหลือง (Yellow Silver Jewelry) งานตัวอย่างเครื่องประดับ (Jewelry Samples) หรือ การผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องประดับ และสามารถนำไปเชื่อมประกอบร่วมกับงานเงิน (Sterling Silver) และ งานทองสีเหลือง 8-14K (low gold formulas) ได้ เงินสีเหลืองผสมสำเร็จนี้ มีส่วนผสมของเงินบริสุทธิ์ 16% และโลหะอื่น 84% และสาร De-Oxidizers ช่วยในการลดการออกไซด์ซีของโลหะ ให้มีคุณภาพงานหล่อที่ดีขึ้น ควรบีมตรา “โลโก้” แต่ **ไม่ควร** บีมคำว่า “925” หรือ “Sterling” บนเครื่องประดับงานเงินสีเหลืองนี้

เงินผสมสำเร็จนี้ สามารถนำไปหล่องานได้ โดยไม่ต้องผสมโลหะอื่น ๆ

1.) อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อหล่อ : (Melt Temperature for Casting) 1,020 - 1,080 °C

2.) อุณหภูมิปูน : (Flask Temperature)

น้ำหนักชิ้นงาน (WEIGHT)	เครื่องหล่อเหวี่ยง (CENTRIFUGAL CAST)	เครื่องหล่อดูด (VACUUM CAST)
เบา (Light)	530 - 555 °C	620 - 680 °C
กลาง (Medium)	490 - 520 °C	550 - 590 °C
หนัก (Heavy)	450 - 480 °C	480 - 540 °C

3.) การล้างปูน (Quench Time) : ต้องพักเบ้าปูนไว้ 15 - 20 นาที ก่อนลงจุ่มล้างน้ำ

4.) การใช้น้ำกรด (Pickling) : United's Brite Cast™ (แอมโมเนียม ไบซัลฟูไรต์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกำมะถัน
ควรสวมถุงมือยาง แวนตาป้องกัน ระหว่างทำงานร่วมกับกรด

5.) การใช้เงินเก่า (Re-using) : โลหะใหม่ 75% โลหะเก่า 25% โดยทำความสะอาดโลหะเก่าให้ดี ก่อนนำมาใช้

6.) ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) : 8.87

7.) การเชื่อมประสาน (Soldering) : อัตราการผสม : 70% ยูไนเต็ด อัดลอยนำประสานเงิน # SSA + 30% เงินบริสุทธิ์
เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สำหรับความต้องการสีเหลือง ที่เหมือนกับชิ้นงาน

8.) หมายเหตุ (Notes) : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของเครื่องหลอมละลาย

ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว : บริษัท ยูไนเต็ด พีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

467/7 ชั้น 2 โครงการมหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-292 1992, 02-292 1993, 081-751 7384 โทรและแฟกซ์ : 02-292 1994 E-mail : sales@unitedpmthailand.com