



## ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S86

มั่นใจคุณภาพ มั่นใจบริการ มั่นใจ “ยูไนเต็ด อัลลอย”

**ยูไนเต็ด อัลลอย** เป็นอัลลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างไปจากอัลลอยอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการมีส่วนประกอบของสารไดออกไซด์ซีโรน และ เกรนรีไฟน์เนอร์ แล้ว โลหะที่ใช้เป็นส่วนผสมในอัลลอย จะมีความบริสุทธิ์สูงสุด ประกอบด้วยความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพ ทำให้ ยูไนเต็ด อัลลอย สามารถลดปัญหาในการผลิต และ ให้คุณภาพของชิ้นงานที่เหนือกว่า

**ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S86** เป็นเงินสำเร็จพร้อมหล่อ ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าเงินสเตอร์ลิงทั่วไป โดยได้รับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา มีส่วนผสมโลหะเทคนิค เพื่อช่วยต้านทานการหมอง (Tarnish Resistance) ช่วยทำให้สามารถต้านทานการหมองยาวนานดีมาก ชิ้นงานสวยเป็นเงางามยาวนานกว่าทั่วไป และ สารป้องกันอากาศ (De-Oxidizers) ช่วยป้องกันการดูดซึมออกซิเจน ทำให้ลดตามด ซึ่งเกิดจากอากาศ มีการแข็งตัวของโลหะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอดีกว่า ทำให้ลดตามด ซึ่งเกิดจากการหดตัวของโลหะ ช่วยลดปัญหารอยฝ้า จากความร้อน (Fire scale) มีเปอร์เซ็นต์ของงานเสียเพียงเล็กน้อย ใช้ได้กับงานหล่อปกติ, งานหล่อฝังในเทียน, งานขึ้นมือ, งานชักลวด และ งานปั๊ม

แนะนำให้ใช้ เงินสำเร็จพร้อมหล่อ โดยไม่ต้องผสมโลหะอื่น ๆ

1.) อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อหล่อ : (Melt Temperature for Casting) 990 - 1,020 °C

2.) อุณหภูมิปูน : (Flask Temperature)

น้ำหนักชิ้นงาน (WEIGHT)	เครื่องหล่อเหวี่ยง (CENTRIFUGAL CAST)	เครื่องหล่อดูด (VACUUM CAST)
เบา (Light)	530 - 550 °C	620 - 680 °C
กลาง (Medium)	490 - 520 °C	550 - 590 °C
หนัก (Heavy)	450 - 480 °C	480 - 540 °C

3.) การล้างปูน (Quench Time) : ต้องพักเบ้าปูนไว้ 15 - 20 นาที ก่อนลงจุ่มล้างน้ำ

4.) การใช้กรด (Pickling) : United's Brite Cast™ (แอมโมเนียม ไบซัลฟูไรต์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกำมะถัน  
ควรสวมถุงมือยาง แวนตาป้องกัน ระหว่างทำงานร่วมกับกรด

5.) การใช้เงินเก่า (Re-using) : แนะนำให้ใช้ เงินใหม่ 50% เงินเก่า 50% โดยทำความสะอาดโลหะเก่าให้ดี ก่อนนำมาใช้

6.) ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) : 10.29

7.) การอบแข็ง (Hardening) : อบที่อุณหภูมิประมาณ 300 °C นาน 2 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นเองโดยไม่ต้องจุ่มน้ำ

8.) การเชื่อมประสาน (Soldering) : ยูไนเต็ด อัลลอยน้ำประสานเงิน # SSA หรือ ยูไนเต็ดน้ำประสานแผ่นสำเร็จรูป  
เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สำหรับความต้องการสีขาว ที่เหมือนกับชิ้นงาน

9.) หมายเหตุ (Notes) : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของเครื่องหลอมละลาย

ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว : บริษัท ยูไนเต็ด พีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

467/7 ชั้น 2 โครงการมหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-292 1992, 02-292 1993, 081-694 8866, 081-751 7384 โทรและแฟกซ์ : 02-292 1994 E-mail : sales@unitedpmthailand.com